



ESPECIFICACIÓN DE PRODUCTO

AISCAN ACOPLAST

TIPO	COMPOSICIÓN	Ø EXT mm	TOL. mm	Ø INT. MIN. mm	LONG m	TOLER. mm	Nº ESP	SECUENCIA DE ESPIRAS	CAPAS	RADIO MIN. CURV. mm	Nº ATA.	
AISCAN-ACOPLAST-40	POLIOLEFINA	40	+0 -0,4	30,5	100	+2 -1	55	11-11-11-11-11	5	160	4	
AISCAN-ACOPLAST-50	“	50	+0 -0,5	40	100	+2 -1	48	8-8-8-8-8-8	6	200	4	
AISCAN-ACOPLAST-63	“	63	+0 -0,6	50	100	+2 -1	40	8-8-8-8-8	5	252	6	
AISCAN-ACOPLAST-90	“	90	+1,7 -0	73	75	+2 -1	28	6-5-6-5-6	5	252	6	
AISCAN-ACOPLAST-110	“	110	+2 -0	88	50	+1,5 -1	17,6	5-4-5-3+4/6	4	252	6	
AISCAN-ACOPLAST-160	“	160	+2,9 -0	130	50	+1,5 -1	14,2	4-3-4-3-4+1/6	4	400	6	
FECHA DE EDICIÓN	Nº DE EDICIÓN	Nº DE FICHA										
2015/09	8	EP-AC										

CARACTERÍSTICAS SEGUN NORMA IEC 61386-22. EXCEPTO EN LO REFERENTE A LOS APARTADOS 8 DIMENSIONES Y 10.4 ENSAYO DE CURVADO QUE CUMPLE CON LA NORMA IEC 61386-24		CARACTERÍSTICAS DE ETIQUETADO <i>Cada rollo lleva etiqueta indicativa de:</i>	CARACTERÍSTICAS DE INSTALACIÓN
CODIGO:	232222540010	Tipo, nominal, cantidad de metros, norma aplicable, Marcado "CE", Instrucciones de manipulación y almacenamiento, Código de barras EAN-13, fecha, nº de control y línea de fabricación.	LA INSTALACIÓN DE ESTE PRODUCTO SE REALIZARÁ SEGÚN INSTRUCCIONES DEL R.E.B.T
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN:	>320 N		
RESISTENCIA AL IMPACTO:	>2J a -5°C		
TEMPERATURA MÍN. Y MÁX. DE UTILIZACION:	-5+90°C		
CURVABLE	SI		
RIGIDEZ DIELECTRICA:	>2000 V		
RESISTENCIA DE AISLAMIENTO:	>100 MOhm		
INFLUENCIAS EXTERNAS:	IP54		
PROPAGADOR DE LA LLAMA:	NO		
COLOR:	GRIS RAL. 7035		

CUMPLE CON LA NORMA UNE-EN 60754-2 sobre "Determinación del grado de acidez de gases de los materiales por medida del pH y conductividad".
CON GUÍA DE NYLON INCORPORADA.

- COPIA NO CONTROLADA. ESTA INFORMACIÓN PUEDE SER MODIFICADA POR AISCAN SIN PREVIO AVISO -